

**Спецификация на белила цинковые марки А**

**СТО 33048482-004-2018**

**Применение:** в производстве РТИ, керамики, стекла и других продуктов.

№	Наименование показателей	Метод тестирования	Требования стандарта
1.	Массовая доля соединений Zn в пересчете на ZnO, % не менее	СТО 33048482-004-2018	98,0
2.	Массовая доля соединений Pb в пересчете на PbO, %, не более	СТО 33048482-004-2018	0,1
3.	Массовая доля металлического цинка, %, не более	СТО 33048482-004-2018	0,04
4.	Массовая доля веществ, нерастворимых в HCl, %, не более	СТО 33048482-004-2018	0,08
5.	Массовая доля веществ, растворимых в воде, % не более	СТО 33048482-004-2018 ГОСТ 21119.2-75 раздел 1	0,3
6.	Массовая доля летучих веществ, %, не более	СТО 33048482-004-2018 ГОСТ 21119.1-75 раздел 2	0,3
7.	Массовая доля соединений As в пересчете на As <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %	СТО 33048482-004-2018	отсутствие
8.	Остаток на сите с сеткой, % не более №0063	СТО 33048482-004-2018 ГОСТ 21119.4-75	1,0
9.	Укрывистость, г/м <sup>2</sup> , не более	СТО 33048482-004-2018 ГОСТ 8784-75 раздел 1	140,0
10.	Белизна в условных единицах, не менее	СТО 33048482-004-2018 ГОСТ 16873-92	90,0

**Упаковка:**

- Бумажные мешки, вес нетто 25 кг

**Условия безопасного использования и хранения:**

Хранение: сухой и хорошо проветриваемый склад